















Sorrend	Termék megnevezése kiszérelése	ára* egységára	Termék képe	Hígíthatóság	Átvonhatóság	Száradási idő	Fedő- képesség (g/m ²)	Nemilló anyag tartalom (m/m%)	Össz- pontszám	
1.	HÉRA beltéri falfesték matt fehér 2 L	2790.- Ft 1395 Ft/l		A javasolt arányban (10%) vízzel hígítva kicsapódás, egyéb elváltozás nem látható.	A javasolt 2 óra múlva saját anyagával átvonható. Hólyagosodás, felmaródás, egyéb elváltozás nem tapasztható.	A bevonatréteg felületi szárazságú 2 óra elteltével.	174	56,9	14	
1.	Dulux Latex Matt Fehér latex emulzió fal- és mennyezet- festéshez 3 l	5590.- Ft 1863 Ft/l		Nem javasolt hígítani.	A javasolt 2 óra múlva saját anyagával átvonható. Hólyagosodás, felmaródás, egyéb elváltozás nem tapasztható.	A bevonatréteg felületi szárazságú 2 óra elteltével.	141	52,7	14	
3.	Poli-Farbe Platinum egyrétegű beltéri falfesték 2,5 l	6195.- Ft 2478 Ft/l		A javasolt arányban (10%) vízzel hígítva kicsapódás, egyéb elváltozás nem látható.	A javasolt 2 óra múlva saját anyagával átvonható. Hólyagosodás, felmaródás, egyéb elváltozás nem tapasztható.	A bevonatréteg felületi szárazságú 2 óra elteltével.	175	52,4	13	



Sor-rend	Termék megnevezése kiszerezése	ára* egységára	Termék képe	Hígíthatóság	Átvonhatóság	Száradási idő	Fedő- képesség (g/m ²)	Nemilló anyag tartalom (m/m%)	Össz- pontszám	
3.	Héra Beltéri falfesték matt fehér 4 L	4999.- Ft 1250 Ft/l		A javasolt arányban (10%) vízzel hígítva kicsapódás, egyéb elváltozás nem látható.	A javasolt 2 óra múlva saját anyagával átvonható. Hólyagosodás, felmaródás, egyéb elváltozás nem tapasztalható.	A bevonatréteg felületi szárazságú 2 óra elteltével.	230,2	56,8	13	
5.	Supralux Tilatex beltéri falfesték, matt fehér 15 l	7599.- Ft 507 Ft/l		A javasolt arányban (5%) vízzel hígítva kicsapódás, egyéb elváltozás nem látható.	A javasolt 3 óra múlva saját anyagával átvonható. Hólyagosodás, felmaródás, egyéb elváltozás nem tapasztalható.	A bevonatréteg felületi szárazságú 3 óra elteltével.	140	49,6	12	
5.	TIKKURILA FEELINGS INTERIOR PAINT Teljesen matt, mosható falfesték 0,9 l	7905.- Ft 8783 Ft/l		A javasolt (5%) arányban vízzel hígítva kicsapódás, egyéb elváltozás nem látható.	A javasolt 2 óra múlva saját anyagával átvonható. Hólyagosodás, felmaródás nem tapasztalható.	A bevonatréteg felületi szárazságú 2 óra elteltével.	210	53,3	12	



Sorrend	Termék megnevezése kiszerezése	ára* egységára	Termék képe	Hígíthatóság	Átvonhatóság	Száradási idő	Fedő- képesség (g/m ²)	Nemilló anyag tartalom (m/m%)	Össz- pontszám	
5.	Poli-Farbe Inntaler beltéri diszperziós falfesték matt fehér 2 L	2999.- Ft 1500 Ft/l		A javasolt arányban (20%) vízzel hígítva kicsapódás, egyéb elváltozás nem látható.	A javasolt 2 óra múlva saját anyagával átvonható. Hólyagosodás, felmaródás, egyéb elváltozás nem tapasztalható.	A bevonatréteg felületi szárazságú 2 óra elteltével.	202,4	54,1	12	
5.	Polarweiss valódi profi beltéri diszperziós festék 2,5 l	5090.- Ft 2036 Ft/l		A javasolt arányban (5%) vízzel hígítva kicsapódás, egyéb elváltozás nem látható.	A javasolt 6 óra múlva saját anyagával átvonható. Hólyagosodás, felmaródás, egyéb elváltozás nem tapasztalható.	A bevonatréteg felületi szárazságú 6 óra elteltével.	189	55,1	12	
9.	Kittfort Latex color univerzális mosható diszperziós festék 2,5 kg	3199.- Ft 1280 Ft/l		A javasolt arányban (10%) vízzel hígítva kicsapódás, egyéb elváltozás nem látható.	A javasolt 2 óra múlva saját anyagával átvonható. Hólyagosodás, felmaródás, egyéb elváltozás nem tapasztalható.	A bevonatréteg felületi szárazságú 2 óra elteltével.	261	50,1	11	



Sorrend	Termék megnevezése kiszereklése	ára* egységára	Termék képe	Hígíthatóság	Átvonhatóság	Száradási idő	Fedő- képesség (g/m ²)	Nemilló anyag tartalom (m/m%)	Össz- pontszám	
9.	OBI Hófehér falfesték 4 l	3599.- Ft 900 Ft/l		A javasolt arányban (5%) vízzel hígítva kicsapódás, egyéb elváltozás nem látható.	A javasolt 4 óra múlva saját anyagával átvonható. Hólyagosodás, felmaródás, egyéb elváltozás nem tapasztható.	A bevonat felületi szárazságú 4 óra elteltével.	264	57,7	11	
9.	Prakticolor Eco diszperziós, beltéri, fehér falfesték 10 l	1899.- Ft 190 Ft/l		A javasolt arányban (20%) vízzel hígítva kicsapódás, egyéb elváltozás nem látható.	A javasolt 2 óra múlva saját anyagával átvonható. Hólyagosodás, felmaródás, egyéb elváltozás nem tapasztható.	A bevonatréteg felületi szárazságú 2 óra elteltével.	245	47,3	11	
9.	AUCHAN Beltéri falfesték, vizes bázisú, matt, fehér 4 l	2799.- Ft 700 Ft/l		A javasolt arányban (10%) vízzel hígítva kicsapódás, egyéb elváltozás nem látható.	A javasolt 4 óra múlva saját anyagával átvonható. Hólyagosodás, felmaródás nem tapasztható.	A bevonatréteg felületi szárazságú 4 óra elteltével.	250	55,6	11	



Sorrend	Termék megnevezése kiszerezése	ára* egységára	Termék képe	Hígíthatóság	Átvonhatóság	Száradási idő	Fedő- képeség (g/m ²)	Nemilló anyag tartalom (m/m%)	Össz- pontszám	
9.	Swingcolor latex festék matt/ hőfehér 2,5 l	3790.- Ft 1516 Ft/l		A javasolt arányban (5%) vízzel hígítva kicsapódás, egyéb elváltozás nem látható.	A javasolt 6 óra múlva saját anyagával átvonható. Hólyagosodás, felmaródás, egyéb elváltozás nem tapasztható.	A bevonatréteg felületi szárazságú 6 óra elteltével.	244	62,9	11	
14.	MESTERFESTÉK, beltéri falfesték citrom illattal 5 l	2199.- Ft 440 Ft/l		A javasolt arányban (5%) arányban vízzel hígítva kicsapódás, egyéb elváltozás nem látható.	A javasolt 2 óra múlva saját anyagával átvonható. Felmaródás, egyéb elváltozás nem tapasztható.	A bevonatréteg felületi szárazságú 2 óra elteltével.	228	42,2	10	
14.	DÜFA Perfekt beltéri falfesték, oldószermentes 5 Liter	2799.- Ft 560 Ft/l		A javasolt arányban (3%) vízzel hígítva kicsapódás, egyéb elváltozás nem látható.	A javasolt 4 óra múlva saját anyagával átvonható. Hólyagosodás, felmaródás, egyéb elváltozás nem tapasztható.	A bevonatréteg felületi szárazságú 4 óra elteltével.	230	48,3	10	

*kiskereskedelmi ár a próbavásárlás helyén és időpontjában

A mérési eredmények egy adott mintára vonatkoznak.





Pontozás:

Fedőképesség (g/m ²)	<150	5 pont	A fedőállapot eléréséhez 1 négyzetméter felületen szükséges festékmennyiség.
	150- 200	4 pont	Az alacsonyabb érték előnyösebb, mivel ez azt jelenti, hogy a termékből kevesebbet kell felvinni a megfelelően fedő állapot eléréséhez.
	200-250	3 pont	
	>250	2 pont	
Nemilló anyag tartalom (m/m%)	>55	5 pont	A 125 °C-on, 1 órán át szárítva megmaradó, nem illékony festékmennyiség tömegaránya.
	50-55	4 pont	A magasabb érték előnyösebb, mivel ez azt jelenti, hogy a festék kevesebb illó részt - vizet és/vagy oldószert - tartalmaz.
	45-50	3 pont	
	<45	2 pont	
Száradási idő (h)	1-2	5 pont	A felületi száraz állapot eléréséhez 23 °C-on, 50% páratartalom mellett szükséges idő.
	3-4	4 pont	Az alacsonyabb érték előnyösebb, mivel ez rövidebb száradási időt jelent.
	5-6	3 pont	
Maximális pontszám:		15 pont	

A hígíthatóság és az átvonhatóság a pontozásban nem szerepel, mivel ezekben a festéktulajdonságokban nem volt észlelhető minőségi eltérés a termékek között. A pontozás nem tartalmazza az árra vonatkozó értékelést, mivel az a minőségi rangsorolást torzította volna, a vizsgálat célja pedig a falfestékek minőségi rangsorának megállapítása volt.

